Biologement

Peinture naturelle & Enduits décoratifs

Conseiller, former, c'est notre métier !

CC Le Terme
13124 PEYPIN
Tel /fax : 04 42 62 07 39
Site web : www.biologement.fr

# *ENDUIT TERRE ARGILE FIN (Intérieur)*

## CARACTERISTIQUES

**Enduit de finition naturel et écologique pour intérieur** à base d'argiles naturelles colorées (sans addition de pigments) sable et cellulose. Il est possible d'ajouter de la paille ou de la nacre.

Classement au feu : MO - non combustible.

Disponible en 10 couleurs d'argiles naturelles :
Blanc, vieux rose, mastic, ocre, rouge, ivoire, beige, paille, jaune, cacao.

## PREPARATION DES SUPPORTS

Les **supports** et leur **préparation** seront conformes aux règles de l'art et aux DTU en vigueur (propres, secs, non friables et dépourvus de sels, d'humidité et de moisissures).
Les **supports** doivent être **homogènes en absorption**, de ce fait les supports non préparés (Placoplatre, carreau de plâtres, fibrociment, siporex, bois, vieilles peintures, rebouchages, saignées et autres supports similaires) devront être **traité avec notre sous couche d'accroche**.

## MODE D'EMPLOI

Gâcher la poudre d'enduit argile au malaxeur avec environ 7 à 8 litres d'eau pour un sac de 25kg. Mélanger le produit en plusieurs fois, incorporer de petites quantités d'eau et d'enduit argile, bien mélanger et laisser reposer environ 15mn. Puis mélanger de nouveau juste avant l'utilisation pour obtenir une pâte fluide (ajouter un peu d'eau si nécessaire)

Application à la lisseuse et à la taloche éponge en 1 ou plusieurs couches d'une épaisseur de 2 à 3 mm

**Finition granuleuse** : Appliquer l'enduit argile avec une lisseuse le plus régulièrement possible.
Avant le séchage complet, talocher finement à l'aide de notre taloche éponge bleu humide (si l'enduit argile est trop sec, s'aider en humidifiant à l'aide d'un vaporisateur)
Après le séchage, appliquer si nécessaire une deuxième couche en humidifiant au préalable la première, et répéter l'opération précédente.

**Finition lisse :** Sur une première couche de l'enduit argile granuleuse et encore humide, appliquer une deuxième couche à la lisseuse de stucateur et ferrer jusqu'à l'obtention d'une surface bien lisse..

Complètement sec après environ 24 à 48h.

**Consommation** : Un sac de 25 kg permet de couvrir environ 15m² pour 1 couche de 2mm d'épaisseur

**Protection** : L'enduit terre argile se suffit à lui-même, cet enduit est facile d'entretien grâce à ses propriétés réversibles. Il est possible pour les lieux de passage très exposés d'utiliser notre **fixateur pour enduit nature argile.**

**Nettoyage des outils à l'eau**. Appliquer et conserver à des températures comprises entre 5°C et 35°C.

## CONSERVATION

Une fois gâché, l'enduit terre argile est utilisable plusieurs jours recouvert d'eau et hors gel, cependant une modification de la couleur ou de l'odeur n'est pas à exclure, c'est pourquoi nous conseillons de préparer le produit pour une journée de travail.

1 sac d'enduit terre argile se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de l'humidité.

**CONDITIONNEMENT: sacs** de 12.5 kg et sac de 25kg

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.